

EPORIP

Двухкомпонентный эпоксидный клей, без содержания растворителей, для рабочих швов и монолитного заполнения трещин в стяжках



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Омоноличивание рабочих швов между новым (свежим) и старым бетоном
Склеивание сборных элементов железобетона
Склеивание металла с бетоном
Заполнение трещин в бетоне.

Некоторые примеры применения

- Рабочие швы для структурного упрочнения балок и колонн.
- Рабочие швы на разрушающихся промышленных полах.
- Жесткие, водонепроницаемые рабочие швы (например, между бетонным основанием и стенами емкостей).
- Армирование балок посредством метода плакирования бетона.
- Заполнение трещин в цементных стяжках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Eporip это эпоксидный клей без содержания растворителей, состоящий из двух заранее дозированных компонентов (компонент А — смола и компонент В - отвердитель), которые смешиваются перед использованием.

Eporip имеет консистенцию слегка тиксотропной пасты и может наноситься кистью на вертикальные и горизонтальные поверхности.

Eporip полимеризуется без усадки и после отверждения становится водостойким, обладает превосходными диэлектрическими и механическими свойствами и имеет отличную адгезию к бетону и стали.

Eporip отвечает требованиям EN 1504-9 («Продукты и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. – Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия») и минимальным требованиям, утвержденным в EN 1504-4 («Структурное укрепление»).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не применяйте **Eporip** при температуре ниже +5°C.

Не используйте **Eporip** на влажных поверхностях (хотя возможно нанесение на слегка влажные основания).

Не укладывайте свежий бетон на схватившийся **Eporip**.

Не используйте **Eporip** на пыльных, окрашенных или рыхлых поверхностях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Перед применением **Eporip** основание должно быть чистым, твердым и крепким. Все свободные и крошащиеся частицы, пыль, цементное молоко, следы опалубочной смазки и краски должны быть удалены пескоструйной обработкой или обработаны щёткой. При нанесении **Eporip** на металлические поверхности необходимо заранее удалить ржавчину и следы смазочных материалов, предпочтительно пескоструйной обработкой до зеркального блеска.

Приготовление смеси

Смешайте два компонента **Eporip** между собой. Влейте компонент В (белый) в компонент А (серый) и непрерывно перемешивайте шпателем (небольшие количества) или низкоскоростным механическим миксером (для больших количеств) до образования однородной гладкой смеси серого цвета. Не используйте упаковки частично, чтобы избежать ошибок при дозировке компонентов; это может помешать отверждению **Eporip**.

Применение смеси

Eporip наносится плоским шпателем или кистью на сухой или слегка влажный бетон. Это необходимо для проникновения **Eporip** внутрь, особенно пористой поверхности, для гарантии сцепления с обрабатываемой поверхностью. Свежий бетон укладывайте на поверхность, обработанную **Eporip**, в течение открытого времени состава, указанного в таблице технических характеристик. При использовании **Eporip** для заполнения трещин шире 0,5 мм достаточно просто залить смесь в трещину. В этом случае рекомендуется распределить песок поверх основания, обработанного **Eporip**, для обеспечения схватывания с материалами, которые могут наноситься впоследствии. Если трещины менее 0,5 мм, они должны быть расшиты и очищены перед использованием **Eporip**. Не используйте **Eporip** при температуре ниже +5°C.



Нанесение Eporip кистью на рабочий шов бетонирования



Ремонт трещины в цементной стяжке с помощью Eporip

ОЧИСТКА

Используемые при подготовке и нанесении **Eporip** инструменты следует очистить с помощью растворителей (этиловый спирт, толуол, ксилол и т.д.) немедленно после применения.

РАСХОД

Расход зависит от неровности основания и способа применения состава.

В среднем:

- конструкционные швы с шероховатой поверхностью основания: 0,5-0,7 кг/м²
- конструкционные швы с очень неровной поверхностью основания: 1,0-2,0 кг/м²
- заполнение 1,35 кг/л на литр трещин: объема
- склеивание бетонных элементов или приклеивание «сталь-бетон»: 1,35 кг/м² на 1 мм толщины.

УПАКОВКА

Комплект 10 кг (7,5 кг компонент А и 2,5 кг компонент В).
Комплект 2 кг (1,5 кг компонент А и 0,5 кг компонент В).

ХРАНИЕНИЕ

24 месяца в нераскрытой оригинальной упаковке. **Eporip** следует хранить в прохладном сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C.
24 months in original packaging.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Eporip компонент А вызывает раздражение глаз и кожи. **Eporip** компонент В является агрессивным веществом и может вызвать ожоги; оба компонента А и В могут вызвать аллергические реакции при контакте с кожей у людей, имеющих к этому предрасположенность. Продукт содержит низкомолекулярные эпоксидные смолы, которые могут вызвать аллергические реакции в случае перекрестного загрязнения с другими эпоксидными соединениями. При использовании продукта рекомендуется использовать защитные перчатки и очки и принять обычные меры предосторожности при работе с химическими продуктами. При попадании в глаза или на кожу промойте чистой водой и обратитесь за медицинской помощью. Кроме того, **Eporip** компонент А представляет опасность для водных организмов. Ни в коем случае не утилизируйте продукт в окружающую среду. При реакции материал выделяет тепло. Рекомендуется наносить материал сразу же после смешивания компонентов А и В, не оставляйте емкость с неиспользованным раствором без присмотра. Полную информацию о безопасном использовании нашей продукции см. последнюю версию нашего Паспорта безопасности материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)			
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА			
	Компонент А	Компонент В	
Консистенция:	текучая паста	текучая паста	
Цвет:	серый	белый	
Удельная плотность (кг/л):	1,55	1,02	
Вязкость по Брукфильду (Па*с):	20 (6 ось – 10 об.)	1,5 (2 ось – 10 об.)	
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ при +23°С и относительной влажности 50%			
Соотношение компонентов:	компонент А : компонент В = 3:1		
Консистенция смеси:	текучая паста		
Цвет смеси:	серый		
Плотность смеси (кг/л):	1,35		
Вязкость по Брукфильду (Па*с):	4,5 (5 ось-20 об)		
Жизнеспособность смеси (EN ISO 9514):	90 минут		
- при +10°С:	60 минут		
- при +23°С:	40 минут		
- при +30°С:			
Открытое время:	5-6 часов		
- при +10°С:	3-4 часа		
- при +23°С:	1,5-2,5 часа		
- при +30°С:			
Температурный диапазон нанесения:	от +5°С до +30°С		
Время полного отверждения:	7 дней		
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Эксплуатационные характеристики	Метод теста	Требования в соответствии с EN 1504-4	Характеристики продукта



Линейная усадка (%):	EN 12617-1	$\leq 0,1$	0,02 (при +230C) 0,10 (при +700C)
Модуль эластичности при сжатии (Н/мм2):	EN 13412	$\geq 2,000$	3 000
Коэффициент теплового расширения:	EN 1770	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (измеренное между -25°C and +60°C)	$97 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Температура стеклования:	EN 12614	$> + 40^{\circ}\text{C}$	$> + 40^{\circ}\text{C}$
Стойкость (циклы мороз/оттепель и мокрое/сухое)	EN 13733	нагрузка на сдвиг при сжатии $>$ прочность на растяжение бетона нет разрушения стали испытываемого образца	отвечает требованиям
Огнестойкость:	EN 13501-1	Еврокласс	C-s1, d0
Прочность сцепления «бетон- сталь» (Н/мм2):	EN 1542	нет требований	> 3 (разрушение бетона)
Сцепление раствора или бетона			
Прочность сцепления с бетоном:	EN 12636	разрушение бетона	отвечает требованиям
Чувствительность к воде:	EN 12636	разрушение бетона	отвечает требованиям
Прочность на сдвиг (Н/мм2):	EN 12615	≥ 6	> 9
Прочность на сжатие (Н/мм2):	EN 12190	≥ 30	> 70
Упрочнение с применением приклеиваемой пластины			
Прочность на сдвиг (Н/мм2):	EN 12188	≥ 12	50°C > 35 60°C > 37 70°C > 34
Прочность сцепления: - на выдергивание (Н/мм2):	EN 12188	≥ 14	> 24
Прочность сцепления - прочность на сдвиг на на- клонной поверхности (Н/мм2):	EN 12188	50° ≥ 50 60° ≥ 60 70° ≥ 70	50°C > 73 60°C > 87 70°C > 107

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала

Вся необходимая справочная информация по материалу доступна по запросу и на сайте www.mapei.com

ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Данные, содержащиеся в Технической карте продукта (TDS), могут быть копированы в другой, связанный с осуществлением проекта, документ, но итоговый документ не должен изменять или заменять требования и данные, содержащиеся в Технической карте продукта и регулирующие процесс использования продукта MAPEI.

Последнюю версию Технической карты продукта можно скачать на нашем сайте www.mapei.com.
ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЕ ПРОДУКТА, ИСКЛЮЧАЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ MAPEI.

АО Mapei

ул. Дербеневская набережная, д. 7, стр. 4, Москва, Россия, 115114

 +7-495-258-5520  www.mapei.ru  info@mapei.ru

366-02-2016 (RU)

Любое воспроизведение или перепечатка части или целых текстов, фотографий или иллюстраций, опубликованных здесь, не разрешается и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

